

Természetes pigmentekkel színezett felületek

Természetes gyantaolaj színezékek (Nr.150)

A kész, gyantaolajban oldott színezék bármelyik hagyományos narancshéj-olaj hígítású termékben (121, 126, 129, 143, 181) könnyen és gyorsan oldható. Bár az ecsettel kenhető folyékony méhviasz balzsam (Nr.181) is könnyedén színezhető, mégis célszerűbb a színezéket mindig az első, alapozó réteggel felhordani. Így tudja a kezeletlen, nyers fa legkönnyebben felvenni a színezéket, s az így szívódik a legmélyebbre. Így a színezett felület kopásállóbb, és akár kis felületen is felújítható marad.

A 150-es sorozat 10 alapszínből áll, melyek egymással könnyen keverhetők is:

A színezéshez legfeljebb 20% színezék használható, ettől többet a faanyag általában nem képes felvenni. (egy 0,75 literes olajhoz max. egy 0,125 literes színezék). Kültérben a megfelelő UV-védelem biztosításához legalább 10% hozzáadása szükséges. A színezék szárítóadalékot nem tartalmaz, ezért önállóan nem használhatók.

Az olajba kevert színezéket bőségesen kell felhordani, és 10-15 perc száradás után kíméletesen visszatörölni. Ha véletlenül túl sokat vártunk a visszatöréssel, egy kis friss olajjal a beszáradt felületen az olaj még könnyen életre kelthető.

AURI AQUA termékek színezékei (Nr.250 / 260)

A vízzel hígítható (AQUA) olajok (124, 127, 140, 160, 184, 187) az önállóan is használható AURO aqua fedőfestékekkel színezhetők. Ez a

színezék megfelelő alapozás után (124+253) tökéletes, ragyogó színű magas vagy selyemfényű felületet ad. Kiválóan alkalmasak gyerekjátékok, illetve egyéb olyan színes termékek kezelésére, ahol szempont az, hogy a bevonat egészségre ártalmas anyagokat ne tartalmazzon.

A 9-9 alapszín egymással könnyen keverhető:

okkersárga	(260-15)
angolvörös	(260-33)
perzsavörös	(260-37)
ultramarinkék	(260-55)
oxid-zöld	(260-67)
barna	(260-83)
oxidbarna	(260-87)
fehér	(260-90)
fekete	(260-99)
színtelen lakk	(251 / 261)

Mivel a színezékek önálló színezésre is alkalmasak, a keverési arány itt tetszőleges. Így a fedőfestéstől az egészen finom lazúros színezésig mindent elérhetünk ugyanazzal a színezéssel. A színek intenzitása teljesen szabadon keverhető. (a 150-es színezékekkel sötétebb színek nem érhetőek el).

Természetes színezékekkel kezelt felületek tulajdonságai

A természetes színezékekkel színezett olajok negatív pácképet adnak.

Akinek ez, vagy a színválaszték nem lenne megfelelő, az bármilyen vizes, vagy szeszpácot használhat az AURO termékekkel való kezelés előtti színezéshez, azokat az olaj nem oldja ki. A teljes felület pácolása előtt, a szín

végleges beállításához, minden esetben célszerű egy pácolt mintán olajos próbakezelést is végezni.

Sikszai László
okl. faipari mérnök

okkersárga	(150-10)	vasoxid-barna	(150-81)
perzsavörös	(150-30)	égetett umbra	(150-82)
angolvörös	(150-32)	umbra natúr	(150-85)
ultramarinkék	(150-50)	ásványi fehér	(150-90)
króm-dioxid-zöld	(150-60)	föld-fekete	(150-99)



AURO-forgalmazók:

- **1082 Bp. Szép Mesterségek**, tel.: 1/2674-632
- **1163 Bp. Trion**, tel.: 1/4031-683
- **1194 Bp. Glass Design**, tel.: 1/2801-240
- **Tatabánya, Hajdú és Tsa.**, tel.: 34/511-757
- **Miskolc, Lapella '90**, tel.: 46/360-654
- **Debrecen, Multicolor '96**, tel.: 20/9363-171
- **Nyíregyháza, NATI**, tel.: 42/414-318
- **Szolnok, Tiszafa**, tel.: 56/376-804
- **Békéscsaba, Szép Otthon**, tel.: 30/9193-762
- **Kecskemét, Faunus**, tel.: 76/499-246
- **Szekszárd, I.F.C.**, tel.: 74/511-966
- **Székesfehérvár, AUSTRÖ-FA**, tel.: 22/312-572
- **Veszprém, Facentrum**, tel.: 88/566-530
- **Keszthely, Eurofa 2000**, tel.: 83/515-804
- **Győr, Mahagóni**, tel.: 96/411-294
- **Győr, Bútorkellék**, tel.: 20/355-6017
- **Sopron, Bástya**, tel.: 99/324-515
- **Szombathely-Sé, Wéberker**, tel.: 94/352-836

Kizárólagos forgalmazó:

AURO-sixay kft. www.sixay.com/auro

9400 Sopron, Hunyadi János u. 37.

Tel./fax: 99/505-990, 30/9699-648.

AURO-Info: 30/3969-439.

AURO
TERMÉSZETES FELÜLETEK